



Υλικά σπατουλαρίσματος

12.2016

Knauf Fill & Finish Light

Ετοιμόχρηστο υλικό γεμίματος και σπατουλαρίσματος

Περιγραφή προϊόντος

Το Knauf Fill & Finish Light έχει σαν βάση το ανθρακικό ασβέστιο και διάφορα άλλα πρόσμεικτα. Λόγω της σύνθεσής του, το υλικό δίνει μεγάλη καλυπτικότητα και ελάχιστη συρρίκνωση. Ενδείκνυται για χρήση πάνω σε οποιαδήποτε συμβατική τοιχοποιία.

Συσκευασία

Δοχείο 20kg

Αποθήκευση

Το υλικό πρέπει να προστατεύεται από ψύξη και από πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως και από την άμεση έκθεση του στον ήλιο.

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες.

Ποιότητα

Το υλικό υπόκειται σε τακτό ποιοτικό έλεγχο. Παράγεται σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας και φέρει σήμανση CE.

Πεδία εφαρμογής

Το Knauf Fill & Finish Light είναι ένας ετοιμόχρηστος γενικής χρήσης στόκος γεμίματος και σπατουλαρίσματος. Είναι ιδανικός για αρμολόγηση γυψοσανίδων με άκρα AK (ποιότητα επιφάνειας Q1-Q2, πάντα σε συνδυασμό με χαρτοταινία Knauf Kurt), καθώς και για το σπατουλάρισμα των στοκαρισμένων αρμών σε γυψοσανίδες με HRAK άκρα. Επιπλέον ενδείκνυται και για πρώτο χέρι πάνω σε:

- σοβά
- μπετόν
- πορομπετόν
- τούβλο

Είναι ιδανικό υλικό για το σπατουλάρισμα ολόκληρων υποβάθρων (ποιότητα επιφάνειας Q3 – Q4)

Ιδιότητες

- Ετοιμόχρηστο υλικό προς άμεση εφαρμογή
- Δεν απαιτείται χρόνος ανάμιξης και ωρίμανσης
- Διαθέτει μοναδική επεξεργασιμότητα
- Στρώνεται στην επιφάνεια με χαρακτηριστική ευκολία
- Παρέχει επιφάνειες κορυφαίας επιπέδότητας από Q1 – Q4
- Τρίβεται πολύ εύκολα με μηχανή και στο χέρι με ψιλό γυαλόχαρτο
- Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική αντοχή και πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Το υλικό έχει ελάχιστη συρρίκνωση με συνείπεια να είναι άριστο για την επικάλυψη γωνιοκράνων

Knauf Fill & Finish Light

Ετοιμόχρηστο υλικό γεμίματος και σπατουλαρίσματος



Επεξεργασία

Υπόβαθρο:

Το προς σπατουλάρισμα υπόβαθρο πρέπει να είναι στεγνό, σταθερό, λείο και καθαρό. Τυχόν υπολείμματα σκόνης, λάδια και κόλλες πρέπει προηγουμένως να καθαρίζονται. Αν πρόκειται να εφαρμοσθεί πάνω σε γυψοσανίδες, αυτές πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σκελετό επαρκούς σταθερότητας και καθαρισμένες από σκόνες, ιδιαίτερα στα σημεία των αρμών. Μεγαλύτερες εσοχές ή οπές εξομαλύνονται με Knauf Fugenfueller ή με Knauf Uniflott. Στοκαρισμένοι αρμοί γυψοσανίδων πρέπει να έχουν στεγνώσει καλά και να έχουν εξομαλυνθεί (τριφτεί).

Ανάμιξη:

Ανακατεύουμε το υλικό και ανάλογα με τη χρήση το αραιώνουμε με νερό. Χρησιμοποιούμε πάντοτε καθαρά εργαλεία.

Αρμολόγηση γυψοσανίδων:

Γεμίζουμε τους αρμούς με υλικό, στη συνέχεια εγκιβωτίζουμε την χαρτοταινία Knauf Kurt. Πριν από την επόμενη στρώση πρέπει το υλικό να έχει στεγνώσει.

Χρόνος εργασιμότητας:

Το υλικό έχει άριστη εργασιμότητα. Καθώς στεγνώνει, σκληραίνει και σταδιακά αναπτύσσονται οι μηχανικές αντοχές του. Η διάρκεια του στεγνώματος εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίας και υγρασίας.

Συνθήκες εφαρμογής :

Η θερμοκρασία επεξεργασίας δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη των 10°C κατά την εφαρμογή του υλικού.

Ιδιαίτερα στοιχεία:

Το Knauf Fill & Finish Light δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα μετά τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με νερό.

Για εφαρμογή του υλικού σε παχύτερες στρώσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, διότι έχουν άμεση σχέση με τη διάρκεια στεγνώματος του υλικού.

Κατανάλωση

Knauf Fill & Finish Light	Κατανάλωση
Ποιότητα Q1 αρμολόγηση (άκρα AK)	περ. 0,2kg/m ²
Ποιότητα Q2 τελείωμα αρμών	περ. . 0.1 kg/m ²
Πρώτο χέρι πάνω σε σοβά	περ. 0,35kg/m ² για κάθε mm στρώσης

Knauf Γυψοποιία ABEE

Τηλ.: 210 9310567,9
Fax: 210 9310568

www.knauf.gr

knauf@knauf.gr

Knauf Γυψοποιία ABEE

Έδρα και κεντρικά γραφεία: Ευριπίδου 10, 176 74 Καλλιθέα Αθήνα, Τηλ. & Fax 210 9310567-9
Εργοστάσια και κέντρα εκπαίδευσης:
Στάνος, 305 00, Αμφιλοχία, Τηλ. 26420 29100, Fax 2642029112
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ. 1362, Τ.Κ. 57022, Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκης, Τηλ. & Fax 2310548995

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

