

Jointex®

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Περιγραφή

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Διατηρεί την ελαστικότητά της σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, βιάζεται και αντέχει στη γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Πεδία εφαρμογής

Σφράγιση αρμών και διακένων σε διάφορες οικοδομικές επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, πέτρα, κ.ά.



Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων
- Ανθεκτικότητα έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και της γήρανσης
- Πολύ καλή αντοχή σε αραιά οξέα, αλκάλια και απορρυπαντικά
- Μπορεί να επικαλυφθεί από υδατοδιαλυτές βαφές
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη – δεν περιέχει διαλύτες

Συσκευασία

15kg, 5kg και 1kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	1,50kg/L (±0,1)
Σκληρότητα Shore A (ASTM D2240)	20±3
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (ASTM D412)	250% (±30)

Κατανάλωση: ~150gr/τρ. μ. αρμού 1x1cm

Συνθήκες εφαρμογής

Υγρασία υποστρώματος	<4%
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH)	<70%
Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος	από +12°C έως +35°C

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο.

Εφαρμογή

Αφού αναδευτεί καλά, το **Jointex**[®] εφαρμόζεται με μυστρί ή σπάτουλα. Στην περίπτωση εφαρμογής σε αρμούς, ενδείκνυται η τοποθέτηση κατάλληλου αφρώδους κορδονιού, αναλόγως του βάθους του αρμού, και συνιστάται η τοποθέτηση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας κατά μήκος των δύο πλευρών του και η αφαίρεσή της αμέσως μετά τη σφράγιση.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Το **Jointex**[®] δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή όταν προβλέπεται ότι θα επικρατήσει υγρός καιρός ή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού
- Μετά την εφαρμογή, το **Jointex**[®] παρουσιάζει ελαφριά συρρίκνωση
- Σε περίπτωση οριζοντίων αρμών που σφραγίζονται με **Jointex**[®] και όπου υπάρχει η πιθανότητα περιοδικής παραμονής νερού, συνιστάται οι αρμοί να επικαλύπτονται στη συνέχεια με κατάλληλα επαλειφόμενα στεγανωτικά υδατικής βάσης (π.χ. **Neorooft**[®], **Neoproof**[®] PU W)

Εμφάνιση	Παστώδης
Απόχρωση	Λευκό
Συσκευασία	15kg, 5kg και 1kg σε πλαστικά δοχεία
Καθαρισμός εργαλείων – Αφαίρεση κηλίδων	Αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Σε περίπτωση κηλίδων που έχουν σκληρύνει, με μηχανικά μέσα.
Κωδικός UFI	A630-Y0T3-700F-9QAG
Εκδόσεις	Jointex [®] Nordic , σε κεραμιδί απόχρωση για σφραγίσεις σε κεραμίδια και κορφιάδες στεγνών
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα
Τηλ. 210 5557579
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης
Τηλ: 2310 467275
Fax: 2310 463442