

Seal Plast

Ασφαλτική συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη

Περιγραφή

Ασφαλτική συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη, με μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ.

Πεδία εφαρμογής

- Σφράγιση ασφαλτικών μεμβρανών στο τελείωμα των στηθαίων, στις υδρορροές, κτλ.
- Σφράγιση οριζόντιων αρμών, ρωγμών, κ.ά.
- Τοποθέτηση ασφαλτικών κεραμιδιών
- Επισκευές ασφαλτικών υλικών



Συσκευασία

5kg

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Υψηλή ελαστικότητα και μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτικά και πλήθος άλλων οικοδομικών υποστρωμάτων
- Εύκολη εφαρμογή - δεν απαιτείται φλόγιστρο για την εφαρμογή του

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,00kg/L (±0,1)
Περιεκτικότητα σε στερεά	65-70%
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -20°C έως +80°C

Κατανάλωση: 100-150gr/τρ.μ. αρμού 1x1cm

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο.

Εφαρμογή

Η ασφαλτική μαστίχη **Seal Plast** εφαρμόζεται εν ψυχρώ με τη χρήση σπάτουλας. Στην περίπτωση εφαρμογής σε οριζόντιους αρμούς, πιέζεται πολύ καλά εντός του στεγνού και καθαρού αρμού, έως την πλήρη σφράγιση του. Λόγω της αναμενόμενης απώλειας όγκου που προκύπτει από την εξάτμιση των διαλυτών, συνιστάται να επαναληφθεί η

πλήρωση μετά από ~2 ημέρες, εφαρμόζοντας παράλληλα το **Seal Plast** και 5-10cm εκατέρωθεν των παρειών του αρμού.

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Το **Seal Plast** δεν πρέπει να εφαρμόζεται υπό συνθήκες υγρασίας ή εάν αναμένεται να επικρατήσουν υγρές συνθήκες ή βροχερός καιρός κατά την εφαρμογή
- Το **Seal Plast** δεν συνιστάται να μένει εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε εκτεθειμένες εφαρμογές θα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλες επιστρώσεις, ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Λόγω των εύφλεκτων διαλυτικών που περιέχει, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προστασίας – τα δοχεία του υλικού πρέπει να τοποθετούνται μακριά από φλόγιστρα και άλλες εστίες φωτιάς, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών συνιστάται να αποφεύγεται το κάπνισμα και η εισπνοή των ατμών του υλικού. Συνιστάται η εφαρμογή να περιορίζεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Εμφάνιση	Παστώδης
Συσκευασία	5kg σε μεταλλικά δοχεία
Καθαρισμός εργαλείων – Αφαίρεση κηλίδων	Αμέσως μετά τη χρήση με βενζίνη ή αρωματικούς διαλύτες. Σε περίπτωση κηλίδων που έχουν σκληρύνει, με μηχανικά μέσα
Κωδικός UFI	7KH0-X0G1-000N-GY7J
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό, μακριά από πηγές ανάφλεξης

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η NEOTEX® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα
Τηλ. 210 5557579
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης
Τηλ: 2310 467275
Fax: 2310 463442