

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sika® Icolflex® P-10 GR

## 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Icolflex® P-10 GR είναι 1-συστατικού, ασφαλτικό αστάρι, για ασφαλτικές μεμβράνες και για προστασία μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών σκυροδέματος.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες στεγανοποίησης & υγρομόνωσης
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών σκυροδέματος, ακόμη και ξύλινων κατασκευών θαμμένων στο υπέδαφος, για προστασία τους έναντι υγρασίας

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιώνει την πρόσφυση ασφαλτικών μεμβρανών
- Εφαρμόσιμο με πινέλο, βούρτσα ή ανάερο ψεκασμό
- Έτοιμο για χρήση
- Καλή διείσδυση σε υποστρώματα σκυροδέματος και κονιαμάτων
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλινα υποστρώματα
- Εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα
- Υψηλή αντοχή σε αδύναμα οξέα και βάσεις
- Μη συμβατό με πολυστερένιο, λόγω της σύστασής του που περιέχει διαλύτες

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Ασφαλτικό, με οργανικούς διαλύτες
Συσκευασία	Μεταλλικό δοχείο 18 kg
Χρώμα	Μαύρο
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από υψηλές θερμοκρασίες (όχι έκθεση άνω σε θερμοκρασία > +40 °C) και άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. Σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης, το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη.
Πυκνότητα	0,95 (±0,03) kg/lit στους +20 °C
Σημείο ανάφλεξης	> 250 °C
Ιξώδες	73 δευτερόλεπτα (+25°C) (ASTM D 41)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	0,25 – 0,30 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (υποστρώματα σκυροδέματος) 0,10 – 0,15 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση (μεταλλικά υποστρώματα) Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και τη δομή του υποστρώματος.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη
Χρόνος ξήρανσης	Συγκέντρωση σκόνης: 30-60 λεπτά Στεγνό στην αφή: >120 λεπτά
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Για κάθε επόμενη στρώση, η κάθε προηγούμενη πρέπει να έχει ωριμάσει.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, λείο, στεγνό, απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, γράσα, ρύπους, χαλαρά ή σαθρά υλικά. Επιφανειακές ατέλειες όπως οπές, κενά, φωλιές, κ.τ.λ. σε υποστρώματα σκυροδέματος θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα Sika πριν την εφαρμογή του Sika® Icolflex® P-10 GR.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καθαρίστε μολυσμένα υποστρώματα με κατάλληλα μέσα, όπως ατμό, υψηλής πίεσης υδροβολή, κ.τ.λ. με στόχο τη διαμόρφωση επιφάνειας όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω.

### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό. Εάν το Sika® Icolflex® P-10 GR εφαρμοστεί σαν αστάρι για ασφαλτόπανα εφαρμοζόμενα με φλόγιτρο, η εφαρμογή του θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εφαρμογή της ασφαλτικής μεβράνης, για αποτροπή φωτιάς.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Thinner C ή βενζίνης. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε το υλικό υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην εφαρμόζετε το υλικό κατά τη διάρκεια βροχής ή χόπτωσης.
- Φρέσκο εφαρμοσμένο υλικό θα πρέπει να προστατεύεται από βροχή, παγετό και γενικά από επιθετικές καιρικές συνθήκες και μέχρι να ωριμάσει πλήρως.

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΗΤΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία προϊόντος IIA / h Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση είναι 750 g/l (Οριακές τιμές 2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sika® Icolflex® P-10 GR είναι < 750 g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες

### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Icolflex® P-10 GR  
Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01  
020706301000000130

εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

**Sika Hellas ABEE**

Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



**ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Sika® Igotflex® P-10 GR  
Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01  
020706301000000130

SikalgotflexP-10GR-el-GR-(07-2020)-1-1.pdf