

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-790 All-in-One Protect

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect αποτελεί προστατευτικό εμποτισμό που έχει σχεδιαστεί για προστασία πορωδών ορυκτών υποστρωμάτων ΟΛΩΝ των τύπων από τη διείσδυση υδατικής βάσης υγρών και ελαίων και για αποτροπή ή τη σημαντική μείωση των λεκέδων που προκαλούν αυτά. Το Sikagard®-790 All-in-One Protect δε δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια και συνεπώς είναι εντελώς αόρατο. Το Sikagard®-790 All-in-One Protect επιτρέπει τη διάχυση υδρατμών και προς τις δύο διευθύνσεις και ως αποτέλεσμα οι επεξεργασμένες επιφάνειες διατηρούν τη συνήθη, υγιή, υγροθερμική τους συμπεριφορά. Το Sikagard®-790 All-in-One Protect επίσης καθιστά ευκολότερη την απομάκρυνση graffiti που θα ψεκάσται στην επιφάνεια (με χρήση κατάλληλων καθαριστικών).

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία προσόψεων, δαπέδων και στεγών κατασκευασμένων από όλα τα συνήθη ορυκτά κατασκευαστικά υλικά, όπως:

- Φυσικοί λίθοι όπως γρανίτης, ασβεστόλιθος, μάρμαρο, κ.τ.λ., καθώς επίσης και τεχνητοί ή ανακατασκευασμένοι λίθοι
- Πλακίδια terracotta, πηλού / τσιμεντοειδούς βάσης πλακίδια οροφής
- Σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, σοβάς, κ.τ.λ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παρέχει προστασία ενάντια στη διείσδυση νερού και ελαίων
- Παρέχει προστασία ενάντια στη δημιουργία λεκέδων
- Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους προσόψεων, δαπέδων και στεγών
- Κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά
- Παρέχει αόρατη προστασία - καμία αλλαγή στην εμφάνιση του υποστρώματος
- Επιτρέπει στο υπόστρωμα να αναπνέει
- Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Μειώνει το πρόβλημα των graffiti, καθώς καθιστά ευκολότερη την απομάκρυνσή τους
- Περιβαλλοντικά φιλικό - χαμηλές εκπομπές VOC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Υδατικής βάσης φθοροπολυμερές
Συσκευασία	Πλαστικά δοχεία 1 και 5 lt
Εμφάνιση / Χρώμα	Ελαφρώς κιτρινωπό υγρό
Διάρκεια ζωής	~12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό.
Πυκνότητα	~1,01 g/cm ³ στους 20°C
Σημείο ανάφλεξης	>100°C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο και το πορώδες του υποστρώματος: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Τυπικά, σε ιδιαίτερα πορώδη υποστρώματα, μεταξύ 300 και 600 g/m² ανά στρώση ▪ Τυπικά, σε υποστρώματα χαμηλού πορώδους, μεταξύ 50 και 200 g/m² ανά στρώση 																		
Απόδοση	Η απόδοση εξαρτάται από το πορώδες και τον τύπο του υποστρώματος. Σαν οδηγός, η τυπική απόδοση είναι: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Υπόστρωμα</th> <th>Απόδοση σε m² ανά lt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Σκυρόδεμα</td> <td>3,00 έως 6,00</td> </tr> <tr> <td>Terracotta</td> <td>4,00 έως 6,00</td> </tr> <tr> <td>Πλακίδια οροφής</td> <td>6,00 έως 8,00</td> </tr> <tr> <td>Ασβεστόλιθος</td> <td>1,00 έως 2,00</td> </tr> <tr> <td>Ψαμμίτης</td> <td>0,50 έως 2,00</td> </tr> <tr> <td>Τσιμεντοειδή επιχρίσματα</td> <td>4,00 έως 6,00</td> </tr> <tr> <td>Ιδιαίτερα πορώδη πετρώματα</td> <td>0,50 έως 2,00</td> </tr> <tr> <td>Πλάκες πεζοδρομίου</td> <td>3,00 έως 6,00</td> </tr> </tbody> </table>	Υπόστρωμα	Απόδοση σε m ² ανά lt	Σκυρόδεμα	3,00 έως 6,00	Terracotta	4,00 έως 6,00	Πλακίδια οροφής	6,00 έως 8,00	Ασβεστόλιθος	1,00 έως 2,00	Ψαμμίτης	0,50 έως 2,00	Τσιμεντοειδή επιχρίσματα	4,00 έως 6,00	Ιδιαίτερα πορώδη πετρώματα	0,50 έως 2,00	Πλάκες πεζοδρομίου	3,00 έως 6,00
Υπόστρωμα	Απόδοση σε m ² ανά lt																		
Σκυρόδεμα	3,00 έως 6,00																		
Terracotta	4,00 έως 6,00																		
Πλακίδια οροφής	6,00 έως 8,00																		
Ασβεστόλιθος	1,00 έως 2,00																		
Ψαμμίτης	0,50 έως 2,00																		
Τσιμεντοειδή επιχρίσματα	4,00 έως 6,00																		
Ιδιαίτερα πορώδη πετρώματα	0,50 έως 2,00																		
Πλάκες πεζοδρομίου	3,00 έως 6,00																		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη																		
Σημείο δρόσου	Εφαρμόστε το Sikagard®-790 All-in-One Protect σε θερμοκρασία τουλάχιστον 2°C πάνω από το σημείο δρόσου																		
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη																		
Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Η βέλτιστη προστασία επιτυγχάνεται μετά από 7 ημέρες																		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη και ρύπους. Χαλαρά ή σαθρά σωματίδια, υφιστάμενες επιστρώσεις και άλλοι ρύποι όπως λάδια ή γράσο θα πρέπει επίσης να απομακρύνονται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect είναι έτοιμο για χρήση, αλλά πάντα θα πρέπει να ανακινείτε καλά το κλειστό δοχείο πριν το άνοιγμα και τη χρήση. Μην αραιώνετε το προϊόν και εφαρμόστε το άμεσα στο υπόστρωμα μέχρι κορεσμού του με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Αυτό γίνεται βέλτιστα με εφαρμογή σε 2 στρώσεις "νωπό σε νωπό". Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα υλικού και μην αφήνετε στάσιμο υλικό να λιμνάσει στην επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Sikagard®-790 All-in-One Protect δεν απαιτεί ειδική τεχνική ωρίμανσης μετά την εφαρμογή του, αλλά πρέπει να προστατεύεται από πιτσιλίσματα και βροχή κατά τις πρώτες 24 ώρες από την εφαρμογή του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Απομακρύνετε επιφανειακούς ρύπους / graffiti όσο το δυνατόν συντομότερα. Όσο συντομότερα αυτοί απομακρυνθούν, τόσο ευκολότερη θα είναι η διαδικασία. Οικιακοί ρύποι και λεκέδες μπορούν να απομακρυνθούν με νερό και/ή οικιακής χρήσης απορρυπαντικά. Για απομάκρυνση των graffiti, ψεκάστε με κατάλληλο καθαριστικό graffiti. Όπου αυτό ορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού, αφήστε το καθαριστικό να αντιδράσει και ακολούθως απομακρύνετε το graffiti. Συνήθως αυτό γίνεται με χρήση υδροβολής (πίεσης περίπου 100 bars). Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν απαιτείται.

Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται τακτικά για να διατηρούν την αρχική τους εμφάνιση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το Sikagard®-790 All-in-One Protect δεν πρέπει να αραιώνεται πριν τη χρήση του.
- Το Sikagard®-790 All-in-One Protect δεν πρέπει να αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο προϊόν.
- Δεν είναι κατάλληλο για μη απορροφητικές επιφάνειες λίθων.
- Μην το εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης

ή υπό ιδιαίτερα ζεστές καιρικές συνθήκες.

- Κατά την εφαρμογή σε υποστρώματα σκούρας απόχρωσης με περιορισμένη απορροφητικότητα θα πρέπει να δίνεται προσοχή για να αποφευχθεί η δημιουργία σκιών από ίχνη λιμνάζοντος υλικού. Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα, απομακρύνετε πλήρως την πλεονάζουσα ποσότητα πριν την ξήρανση του υλικού και σκουπίστε με νωπό πανί, χωρίς χνούδι. Σκιές, που έχουν ήδη δημιουργηθεί, μπορούν συνήθως να απομακρυνθούν τρίβοντάς τες απαλά με ένα στεγνό πανί, χωρίς χνούδι.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχεται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sikagard®-790 All-in-One Protect
Αύγουστος 2017, Έκδοση: 01.01
020405030010000106

Sikagard-790All-in-OneProtect-el-GR-(08-2017)-1-1.pdf