

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard® WallCoat N

2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Sikagard® WallCoat N είναι 2-συστατικών, υδατικής βάσης, έγχρωμη εποξειδική βαφή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikagard® WallCoat N μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Εφαρμογή σε υποστρώματα από σκυρόδεμα ήτσιμεντοειδούς βάσης κονιάματα
- Έγχρωμη βαφή σφράγισης για επιφάνειες τοίχων σε εσωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για χώρους υψηλής καθαρότητας
- Κατάλληλο για χώρους παραγωγής σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χωρίς διαλύτες
- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Υψηλής δομής
- Αδιαπέραστο από υγρά
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Υψηλή αντίσταση σε ενανθράκωση
- Εξαιρετικά εύκολο στον καθαρισμό
- Καλή καλυπτικότητα
- Άοσμο
- Εύκολο στην ανάμειξη και τη εφαρμογή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| Σύσταση | Εποξειδική ρητίνη, υδατικής βάσης | |
| Συσκευασία | Συστατικό Α | Δοχεία 14,60 kg |
| | Συστατικό Β | Δοχεία 5,40 kg |

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard® WallCoat N

Σεπτέμβριος 2016, Έκδοση: 02.01

020811020030000007

| | | | |
|---|--|-------------|-----------------|
| Εμφάνιση / Χρώμα | RAL 7032 (pebble grey), άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης | | |
| Διάρκεια ζωής | 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής | | |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, ακέραιη και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. | | |
| Πυκνότητα | Συστατικό Α | ~ 1,58 kg/l | (EN ISO 2811-1) |
| | Συστατικό Β | ~ 1,07 kg/l | |
| | Μείγμα ρητίνης | ~ 1,39 kg/l | |
| Όλες οι τιμές πυκνότητας αναφέρονται στους +23°C. | | | |
| Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος | ~64% | | |
| Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο | ~50% | | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Αντοχή σε απότριψη | 94 mg (CS10/1000 κύκλοι /1000 g) | (ASTM D 4060) |
| Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό | > 1,5 N/mm ² σε σκυρόδεμα | (ISO 4624) |
| Χημική αντοχή | Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας για ειδικές πληροφορίες. | |
| Θερμική αντοχή | Έκθεση | Ξηρή θερμότητα |
| | Μόνιμη | +50°C |
| | μέγιστα 3 ημέρες | +80°C |
| | μέγιστα 12 ώρες | +100°C |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|
| Αναλογία ανάμειξης | Συστατικό Α : Συστατικό Β = 73 : 27 κατά βάρος / 65:35 κατά όγκο | | |
| Κατανάλωση | ~ 0,28 kg/m ² ανά στρώση | | |
| Πάχος στρώσης | ~ 0,15 mm ανά στρώση | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | +10°C έως +40°C | | |
| Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία | < 75% | | |
| Θερμοκρασία υποστρώματος | +10°C έως +30°C | | |
| | ≥3°C πάνω από το σημείο δρόσου, προσοχή στη συμπύκνωση | | |
| Χρόνος εργασιμότητας | Θερμοκρασία | Χρόνος | |
| | +10°C | ~ 150 λεπτά | |
| | +20°C | ~ 90 λεπτά | |
| | +30°C | ~ 60 λεπτά | |
| Χρόνος ωρίμανσης | Θερμοκρασία | Ελάχιστα | Μέγιστα |
| | +10°C | 3 ώρες | 7 ημέρες |
| | +20°C | 3 ώρες | 7 ημέρες |
| | +30°C | 2,5 ώρες | 7 ημέρες |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν την ανάμειξη αναδεύστε με μηχανικό μέσο το συστατικό Α. Όταν όλο το συστατικό Β προστεθεί στο συστατικό Α, αναμείξτε συνεχώς για 3 λεπτά έως ότου επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο μείγμα. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300-400 rpm) για να αποφύγετε εγκλωβισμό αέρα. Για να εξασφαλίσετε πλήρη ανάμειξη, αδειάστε τα υλικά σε ένα άλλο δοχείο και αναμείξτε ξανά. Εφαρμόστε με βούρτσες, ρολό ή ανάερο ψεκασμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες. Σε συνθήκες σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος >75% ο χρόνος επικάλυψης αυξάνεται κατά 24 ώρες. Μην εφαρμόζετε Sikagard® WallCoat N σε γυψοσανίδες, εάν χρησιμοποιούνται σε χώρους με υψηλή υγρασίας, όπως λουτρό, κουζίνα, κ.τ.λ. Διασφαλίστε καλό εξαερισμό όταν εφαρμόζετε το Sikagard® WallCoat N σε κλειστούς χώρους για να εξασφαλίσετε πλήρη ωρίμανση. Φρέσκο εφαρμοσμένο προϊόν Sikagard® WallCoat N πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, τη συμπίκνωση και το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες. Για ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση, εξασφαλίστε ότι το Sikagard® WallCoat N σε κάθε περιοχή εφαρμόζεται από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard® WallCoat N
Σεπτέμβριος 2016, Έκδοση: 02.01
020811020030000007

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΗΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία προϊόντος IIA / j Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση είναι 140g/l (Οριακές τιμές 2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikagard® WallCoat N είναι < 140g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SikagardWallCoatN-el-GR-(09-2016)-2-1.pdf