



## PU Varnish

Πολυουρεθανικό βερνίκι νερού  
2 συστατικών



Το χρώμα έχει Όνομα!



V02, 06.2020

### Συσκευασία:

Α Συστατικό :1lt | 3lt | 9lt

Β Συστατικό :0,1lt | 0,3lt | 0,9lt

### Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας και εδικής σύνθεσης υδατοδιάλυτο βερνίκι 2 συστατικών. Βασισμένο σε πολυουρεθανικές ρητίνες. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και αναπτύσσει πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές.

### Σκοπός Χρήσης

Ιδανικό για την προστασία του προϊόντος Deco Cire. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ξύλινες επιφάνειες, σε σοβά, σε εμφανές μπετόν και ως προστατευτικό βερνίκι σε κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες.

Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Νέας τεχνολογίας πολυουρεθανικές υδατοδιάλυτες ρητίνες.
- Υψηλή πρόσφυση.
- Υψηλή αντοχή σε ήπιους χημικούς παράγοντες όπως οι οικιακοί ρύποι.
- Μεγάλη μηχανική αντοχή.
- Μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.

### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και δεν χρωματίζεται.

### Απόδοση

10 - 12m<sup>2</sup>/lt (Η απόδοση ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις ανάλογα με τον τρόπο βαφής καθώς και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Νέες Επιφάνειες

Στάδιο	Προϊόν	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Οι επιφάνεις θα πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, ξένες και σαθρές ύλες, σκόνη, τσιμεντοειδείς επικαλύψεις, σαθρά υλικά. Νέες επιφάνεις τσιμεντοειδείς, πρέπει να ωριμάσουν 28 ημέρες πριν την εφαρμογή του υλικού.	
Αστάρι	Χρησιμοποιείται το ίδιο το υλικό.	1 επίστρωση με αραίωση έως 10% κατ' όγκο με νερό.
Τελική Επίστρωση	PU Varnish	1 - 2 επιστρώσεις, με αραίωση έως 5% κατ' όγκο με νερό.

**Η βαφή προστασίας του συστήματος Deco Cire πραγματοποιείται τουλάχιστον 4 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του προϊόντος Deco Cire**

## Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 12°C έως 30°C και μέγιστη σχετική υγρασία 75%. Μην εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες.

## Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο. Αναδέυτε καλά το περιεχόμενο του Α' συστατικού. Στην συνέχεια ρίχνετε μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του δοχείου Β' συστατικού. Αναδέυτε καλά για 2 - 3 λεπτά για να γίνει πλήρης ομογενοποίηση. Στην συνέχεια αραίωντε το μίγμα με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Αφήνετε το μίγμα σε ηρεμία για 5 λεπτά. Αμέσως μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό. Ο χρόνος ζωής του μίγματος είναι 3,5 ώρες στους 25°C.

**Προσοχή:** Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πέρας του χρόνου ζωής, αλλά μετά από αυτό το διάστημα (3,5 ώρες) το υλικό δεν διατηρεί τις ιδιότητες του. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δουλέψτε καλά το υλικό με το εργαλείο βαφής προσπαθώντας να μην αφήνετε μεγάλο πάχος υλικού. Για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία πρέπει η επιφάνεια να έχει καλυφθεί πλήρως με το υλικό και να μην υπάρχουν μικροί πόροι η σημεία που δεν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα υλικού.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	A' Συστατικό $1,03 \pm 0,02 \text{gr/cm}^3$ (ISO 2811). B' Συστατικό $1,10 \pm 0,02 \text{gr/cm}^3$ (ISO 2811). Μίγματος $1,04 \pm 0,02 \text{gr/cm}^3$ (ISO 2811).
Iξώδες Μίγματος	70 K.U. $\pm 5$ .
pH Μίγματος	$8,2 \pm 0,2$ .
Αναλογία συστατικών	10% κατ' όγκο Β' συστατικού στο Α' συστατικό.
Απόδοση	10 – 12m <sup>2</sup> /lt, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 1 έως 1,5 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). Οι πλήρεις αντοχές του υλικού σε χημικά μέσα αναπτύσσονται μετά από 7 ημέρες.
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 3 ωρών και όχι μετά από 72 ώρες. Αν πρέπει να επαναβαφεί το υλικό μετά από μεγαλύτερο διάστημα των 72 ωρών πρέπει πρώτα να αποχαρταριστεί με γυαλόχαρτο η

	προηγούμενη επίστρωση.
<b>Χρόνος ζωής μίγματος</b>	3,5 ώρες στους 25°C.
<b>Γυαλάδα</b>	18-25 units στις 60° (semi matt).
<b>Αραίωση</b>	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 10% κατ' όγκο αν πρόκειται για την πρώτη επίστρωση (σαν αστάρι) και σε ποσοστό 5 % κατ' όγκο αν πρόκειται για τελικές επιστρώσεις.

## ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

Φάση II, υποκατηγορία I – Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε.= 140gr/lit. Αραίωση: Έως 10% κατ' όγκο με νερό. Μέγιστη Τιμή Π.Ο.Ε.= 140gr/lit (αραιωμένο - έτοιμο προς χρήση).

### Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Το προϊόν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.

Τα υπολείμματα χρώματος και τα λερωμένα δοχεία πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα τους τοπικούς κανονισμούς. Φορέστε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, γάντια και εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής. Χρησιμοποιείστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ετικέτα του.

Μακριά από παιδιά Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του και τις οδηγίες προφύλαξης ζητήστε και διαβάστε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων πριν την χρήση τους.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δέ φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,  
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293  
[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!