

Adesilex MT32



Κόλλα σε υδατικό διάλυμα για τη συγκόλληση ταπετσαριών

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Για τη συγκόλληση όλων των τύπων ταπετσαριών, όπως: μη πλεκτών με χάρτινη πλάτη, μπουκλέ, βαριές υφαντές κ.λπ.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

Η **Adesilex MT32** χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση:

- Ταπετσαριών, όπως βινυλικών χάρτινων, μπουκλέ, υφαντών και μη πλεκτών με χάρτινη πλάτη.
- Υφαντών, βινυλικών υφαντών, μη πλεκτών με αφρό ή πλάτη με μεμβράνη, υφαντών με πολυεστερική πλάτη.
- Υφαντών με υαλοΐνες.
- Ταπετσαριών με αφρό PVC και με αφρό PVC με πολυεστερική πλάτη.

ΠΑΝΩ ΣΕ

- Όλες τις απορροφητικές επιφάνειες γενικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η **Adesilex MT32** είναι μια κόλλα εύκολη στη χρήση, σε υδατικό διάλυμα, με μορφή λευκής πάστας, που απλώνεται με σπάτουλα, ρολό ή βούρτσα σε μια απλή στρώση.

Η **Adesilex MT32** έχει μέγιστο ανοιχτό χρόνο 30 λεπτά.

Η **Adesilex MT32** δεν είναι εύφλεκτη και δεν περιέχει τοξικές ουσίες. Επιπλέον δεν παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Η **Adesilex MT32** είναι μια θιξοτροπική πάστα που απλώνεται εύκολα, με υψηλή ικανότητα αρχικής συγκόλλησης ενώ είναι ακόμη ρευστή έτσι ώστε να κρατά στην θέση τους ακόμη και βαριές ταπετσαρίες.

Η **Adesilex MT32** όταν αραιώνεται με νερό και εφαρμόζεται με βούρτσα πάνω στην πλάτη της ταπετσαρίας, είναι αρκετά ρευστή για να τοποθετήσετε την ταπετσαρία με ένα ελαφρύ στρώσιμο.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε την **Adesilex MT32** για τοποθέτηση μη πορωδών ταπετσαριών πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε την **Adesilex MT32** σε θερμοκρασίες κάτω από τους +10°C και πάνω από τους +35°C.
- Μην χρησιμοποιείτε την **Adesilex MT32** σε τοίχους που υπόκεινται σε ανερχόμενη υγρασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία της επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, απορροφητικές, επίπεδες, συμπαγείς, απαλλαγμένες από βρωμιά, χαλαρά μέρη, μπογιές, λάδια κ.λπ. Ελέγξτε το ποσοστό υγρασίας, το οποίο πρέπει να είναι αυτό που

Adesilex MT32



Τοποθέτηση
ταπετσαρίας
σε γραφεία



Τοποθέτηση
ταπετσαρίας σε ρολά με
την Adesilex MT32



Λεπτομέρεια
τοποθέτησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:	κρεμώδης πάστα
Χρώμα:	λευκό
Πυκνότητα (g/cm ³):	1,10
pH:	9
Ιξώδες κατά Brookfield (mPa·s):	120.000 (άξονας 7 - rpm 5)
Περιεκτικότητα σε Ξηρά υπόλοιπα (%):	23
Αποθήκευση:	12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον παγετό
Κατάταξη κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία EC 1999/45:	όχι. Πριν την χρήση αναφερθείτε στην παράγραφο "Οδηγίες Ασφαλείας για την προετοιμασία και την εφαρμογή" και τις πληροφορίες στη συσκευασία και στο "Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλείας
Εύφλεκτο:	όχι
Δασμολογική κλάση:	3506 91 00

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στους +23°C και 50% R.H (σχετική υγρασία)

Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +10°C έως +35°C
Χρόνος αναμονής:	από 0 έως 10 λεπτά
Ανοιχτός χρόνος:	το μέγιστο 30 λεπτά
Χρόνος ξήρανσης:	περίπου 6-8 ώρες
Τελικός χρόνος ξήρανσης:	περίπου 48 ώρες

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αντοχή στους επιθετικούς παράγοντες:	εξαιρετική
Αντοχή στην θερμοκρασία:	το μέγιστο +80°C
Αντοχή στην υγρασία:	καλή
Αντοχή στη μούχλα:	καλή
Πρόσφυση Peel στους 90°C σύμφωνα με το DIN 16860 μετά από 14 ημέρες στους +23°C (N/mm ²):	ομοιογενές PVC : 1,1

συνιστάται από τον κατασκευαστή της ταπετσαρίας. Για τσιμεντοειδή επιχρίσματα και για τοίχους από σκυρόδεμα γενικά πρέπει να είναι το μέγιστο 2,5-3%. Ελέγξτε για την παρουσία υγρασίας σε ολόκληρο το πάχος του υποστρώματος χρησιμοποιώντας υγρόμετρο καρβιδίου ή ηλεκτρονικό υγρόμετρο, έχοντας υπόψη σας ότι το τελευταίο δίνει μόνο κατά προσέγγιση μετρήσεις. Για μη επίπεδες ή ανεπαρκώς ομαλές επιφάνειες, πρέπει να εφαρμόζεται ένα εξομαλυντικό υλικό πριν την τοποθέτηση της ταπετσαρίας:

- 1) Για γύψινους τοίχους χρησιμοποιήστε:
 - **Planitex A** στόκο με βάση το γύψο/εξομαλυντικό υλικό για πάχη μέχρι 3-4 mm για κάθε στρώση.
- 2) Για τσιμεντοειδή επιχρίσματα και τοίχους χρησιμοποιήστε:
 - **Nivoplan** ή **Nivorapid** για επιπέδωση πάχους μέχρι 2 cm ανά στρώση;
 - **Planitop 560** για την εξομάλυνση μικρών ανωμαλιών σε τοίχους έως 3 mm πάχους.
- 3) Για ξύλινους τοίχους χρησιμοποιήστε:
 - **Nivoplan** αναμεμιγμένο με **Planicrete** σε αναλογία 2 kg ανά σάκο.
 - **Nivorapid** αναμεμιγμένο με **Latex Plus**, χωρίς την προσθήκη νερού.

Εγκλιματισμός

Πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η κόλλα, η ταπετσαρία και ο τοίχος έχουν εγκλιματιστεί στη συνιστώμενη θερμοκρασία. Οι ταπετσαρίες πρέπει να απομακρύνονται από τη συσκευασία τους μερικές ώρες πριν την τοποθέτηση. Ταπετσαρίες σε ρολά πρέπει να ανοιχτούν και να απλωθούν ή να μείνουν χαλαρές, ώστε να εξαλειφθούν οι τάσεις που έχουν δημιουργηθεί από το δίπλωμα.

Εφαρμογή της κόλλας

Πριν την τοποθέτηση, ο τοίχος πρέπει πρώτα να περαστεί με μια στρώση **Adesilex MT32** αραιωμένη 1:2 με νερό. Αυτή η στρώση ασταρώματος πρέπει να αφαιρεθεί να στεγνώσει.

Ανάλογα με τον τύπο της ταπετσαρίας η **Adesilex MT32** μπορεί να εφαρμοστεί:

- α) Στον τοίχο (τσιμέντο ή γύψο) με μια οδοντωτή σπάτουλα (No. 11) ή με ρολό αραιωμένη κατά 10-15% με νερό.
- β) Στην πλάτη της ταπετσαρίας με μια βούρτσα, αραιωμένη κατά 30% περίπου με νερό.

Τοποθέτηση επικάλυψης

Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή της επικάλυψης

Εάν η **Adesilex MT32** εφαρμόζεται στον τοίχο, η επικάλυψη πρέπει να τοποθετείται φύλλο προς φύλλο εντός του ανοιχτού χρόνου της κόλλας, το μέγιστο 30 λεπτά.

Εάν η **Adesilex MT32** εφαρμοστεί στην πλάτη της ταπετσαρίας, αφήστε τη να 'σταθεί' για περίπου 10-20 λεπτά, πριν

προχωρήσετε στην τοποθέτηση της στον τοίχο.

Αμέσως μετά την τοποθέτηση της επικάλυψης, η επιφάνεια πρέπει να εξομαλυνθεί με μια βούρτσα ή μια ξύλινη σπάτουλα, με φορά κινήσεων από το κέντρο προς τις άκρες προκειμένου να απλώσει ομοιόμορφα η κόλλα και να απελευθερωθεί τυχόν εγκλωβισμένος αέρας.

Καθαρισμός

Όταν είναι ακόμη νωπή η **Adesilex MT32** μπορεί να καθαριστεί από τις ταπετσαρίες, τα εργαλεία, τα χέρια και τα ρούχα με νερό. Όταν στεγνώσει, χρησιμοποιείτε αλκοόλη ή **Pulicol**.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η **Adesilex MT32** διατίθεται σε δοχεία των 20, 10, 5 kg και σε δοχεία του 1 kg.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση ποικίλει, ανάλογα με την ομαλότητα των τοίχων και τον τύπο της πλάτης της επικάλυψης:

Για σπάτουλα No. 1: 200-250 g/m²,

Για ρολό: περίπου 200 g/m²,

Για βούρτσα: περίπου 150 g/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προστασία από τον παγετό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C. Σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος η **Adesilex MT32** είναι σταθερή για 12 μήνες στην αρχική της σφραγισμένη συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η **Adesilex MT32** δεν είναι επικίνδυνη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν την κατάταξη των συστατικών της. Προτείνεται να λαμβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις για την χρήση χημικών προϊόντων.

Το Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλείας διατίθεται κατόπιν απαίτησως σε επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από την χρήση του προϊόντος.

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα της Μapei www.mapei.gr και www.mapei.com

Adesilex MT32



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Όποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων
του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπάγεται σε ποινική δίωξη

(GR) A.G. BETA

281-7-2008